

# Superclear

## TRANSPARANTE MONTAGELIJM

### EIGENSCHAPPEN

- Oplosmiddelvrij
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Minimale krimp
- Nagenoeg reukloos
- Goede hechting op verschillende ondergronden
- Vrij van siliconen, isocyanaat en oplosmiddelen
- Niet geschikt voor glasverlijming onder invloed van UV-straling

### PRODUCT

Superclear is een kristalheldere één-component elastische lijmkit op basis van SMP (Silane-terminated polymer).

### TOEPASSINGEN

Superclear is een multifunctioneel inzetbaar product geschikt voor het verlijmen en afdichten van een grote verscheidenheid aan materialen. Superclear kan gebruikt worden voor zowel binnen als buiten toepassingen. Het product is niet geschikt voor bewegingsvoegen en niet geschikt voor natuursteen. Superclear kan overschilderd worden met verf, zoals gedefinieerd in DIN 52452, deel 4. Gezien de grote verscheidenheid aan verven en verfmethodes raden we aan dit vooraf zelf te testen.

### VERWERKING

**Ondergrond:** De ondergrond moet droog, schoon, stof- en vetvrij zijn. De ondergrond mag licht vochtig zijn, maar zichtbaar water vermijden.

**Voorbehandeling:** Op de meeste ondergronden verkrijgt men zonder primer een goede hechting. Product niet toepassen op bitumenachtige ondergronden, polyolefinen (bv PE, PP), Teflon® en soortgelijke kunststoffen. In geval van twijfel over kunststoffen of gecoate oppervlakken, raden we u aan om contact op te nemen met Bostik. Superclear kan bijvoorbeeld op watergedragen verven vanwege weekmakermigratie slechter hechten.

**Aanbrengen:** Superclear wordt in lijmrollen of in dotten aan één zijde van de te verlijmen delen aangebracht. Na het aanbrengen onmiddellijk de delen tegen elkaar drukken. Behoud hierbij minimaal een lijmdikte van 2 mm, zodat de lijm na uitharding bewegingen op kan vangen.

In geval van afdichtingen: gebruik voor diepe voegen een rugvullingsband. Superclear zonder lucht in de voeg spuiten. Vervolgens dient de kit direct te worden



gladgestreken. Hierbij wordt aanbevolen om Afwerkzeep te gebruiken.

**Reiniging:** Verse lijmresten verwijderen met Bostik Liquid 1. Uitgeharte lijm kan alleen mechanisch verwijderd worden.

### OPSLAG EN STABILITEIT

Koel bewaren in gesloten verpakking. Minstens 12 maanden houdbaar in dichte verpakking. Aangebroken verpakking is beperkt houdbaar.

### INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op [bostikdsd.thewerco.com](http://bostikdsd.thewerco.com) verkrijgbaar.

Technische kenmerken	
<b>Basis</b>	Silyl Modified Polymer (SMP)
<b>Uithardingmethode</b>	neutraal uithardend onder invloed van luchtvochtigheid
<b>Uithardingstijd</b>	ca. 24 uur (bij kamertemperatuur)
<b>Soortelijke massa</b>	ca. 1,05 g/ml
<b>Doorharding</b>	ca. 2 mm / 24 uur (bij +23°C en 50% RV)
<b>Krimp</b>	< 3%
<b>Verwerkingstemperatuur</b>	tussen +5°C en +40°C
<b>Temperatuurbestendigheid</b>	- 40°C tot +80°C.
<b>Afschuifsterkte</b>	ca. 2,8 MPa (na 4 weken bij +23°C en 50% RV)
<b>Shore A</b>	ca. 45 (na 4 weken bij +23°C en 50% RV)
<b>Treksterkte</b>	ca. 2,2 MPa (bij 2 mm lijmdikte)
<b>Rek bij breuk</b>	ca. 250% (bij 2 mm lijmdikte)
<b>Kleur</b>	Transparant
<b>Verpakking</b>	Patroon à 290ml
<b>Artikelnummer</b>	30606248
<b>EAN artikelnummer</b>	4008373125135

#### BOSTIK HOTLINE

**Smart help** +31 73 - 6244 244  
+32 9 - 255 17 17



**Bostik BV**  
Postbus 303  
5201 AH 's-Hertogenbosch  
infoNL@bostik.com  
[www.bostik.nl](http://www.bostik.nl)

**Bostik Belux SA - NV**  
Meulestedekaai 86  
B-9000 Gent  
info@bostik.be  
[www.bostik.be](http://www.bostik.be)