



Bostik Vloeibare contactlijm

SUPERKRACHTIGE NEOPREENLIJM

VOORDELEN

- onmiddellijke hechting zonder klemmen
- hoge treksterkte
- bestand tegen warmte (+80°C) en vochtigheid

PRODUCT

Superkrachtige neopreenlijm

TOEPASSINGEN

- Hout, laminaat, spaanplaat (fineer op hout en werkbladen, randen van tafels ...)
- Rubber (trapneuzen, vloertegels, zadels ...)
- Leder en kunstleder (schoenen, kledij, bagage ...)
- Kurk (muurbekleding, tegels ...)
- Hard kunststof (kabelkokers en plinten, vloerbekleding ...)
- Metaal (bekleden van deuren, ...)

Niet geschikt voor polystyreen, polyethyleen, soepele PVC en polypropyleen.

ONDERGROND EN VERWERKING

De te verlijmen oppervlakken moeten proper, droog, ontvet en ontsuft zijn. Gladde oppervlakken opruwen met schuurpapier.

De lijm aanbrengen in een dunne en regelmatige laag op de beide oppervlakken. De lijm 10 minuten laten drogen. Zodra de lijm niet meer aan de vingers kleeft, de oppervlakken precies op elkaar leggen en samenvoegen terwijl men hard drukt.

De hechting is onmiddellijk en definitief zonder klemmen.



MILIEU

Bostik Vloeibare Contactlijm bevat oplosmiddelen.

Opslag en stabiliteit

Bostik Vloeibare contactlijm dient men droog en vorstvrij op te slaan in ongeopende originele verpakking. Bostik Vloeibare contactlijm is in ongeopende originele verpakking en onder de juiste opslagcondities minimaal 18 maanden houdbaar

INFORMATIE AANVRAAG

De volgende publicatie is op verzoek verkrijgbaar:
Veiligheidsinformatieblad (VIB)

| | | |
|----------------|-----------------------------|----------------------|
| Kleur | Verpakking | Artikelcode |
| beige beige | pot 12 x 750 ml blik 5 l | 30021247 30021245 |

| Technische kenmerken | |
|--|---|
| Basis | Neopreenlijm |
| Verbruik | 150 à 250 ml/m ² éénzijdig |
| Minimale verwerkingstemperatuur | +15°C |
| Wachttijd | 10 min (+20°C / RV 55%) |
| Maximale weerstand | na 24 u |
| Reiniging | Gereedschap en niet uitgeharde lijm reinigen met aceton |
| GISCODE | S1 |

De waarden zijn afhankelijk van de temperatuur, de luchtvochtigheid en de porositeit van de ondergrond.

Bostik BV

De voerman 8
5215 MH 's-Hertogenbosch
infonl@bostik.com
www.bostik.nl

BOSTIK HOTLINE

Smart help NL + 31 (0)73 6244244
BE + 32 (0) 92551717



Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86
B- 9000 Gent
info@bostik.be
www.bostik.be

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.