



# PanelTack

## Product

Simson PanelTack is een vochtuithardende, hoog-elastische lijm op basis van SMP (Silyl Modified Polymer), met name voor de verlijming van HPL-gevelpanelen.

## Toepassingen

Het verlijmen van gevelpanelen voor gevelbekleding, boeiboorden, plafonds, luifels en borstweringen.

## Voordelen

- Oplosmiddel- en isocyaanvrij.
- Duurzaam hoog-elastisch met optimale spanningsverdeling.
- Ook geschikt voor de verlijming van grotere HPL-panelen op houten regelwerk.
- Uitstekende mechanische sterkte.
- Goede vocht- en weersbestendigheid.
- Eenvoudige en snelle montage.

## Verwerking

Zie 'Algemene Verwerkingsvoorschriften Gevelplaatverlijming'.

Er zijn vele soorten gevelpanelen op de markt, met ieder hun specifieke eigenschappen.

Bostik werkt daarom nauw samen met de belangrijkste gevelplaat producenten om haar lijmsysteem zo goed mogelijk af te stemmen op de betreffende gevelplaat.

Voor een aantal gevelpanelen is er een uitvoerig Technisch Informatieblad beschikbaar, volledig toegespitst op het betreffende gevelpaneel.

## PanelTack

### Technische kenmerken

Basis	SMP (Silyl Modified Polymer)		
Component	1		
Type	elastisch		
Consistentie	gladde, homogene pasta		
Shore A	ca. 50		
Soortelijke massa	1,55 gram/ml		
Standvermogen 25 mm	0 mm	(bij +20°C)	
Huidvorming (begin)	15 min.	(bij +20°C/RV 50%)	
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +90°C		
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +30°C		
Treksterkte	2,5 N/mm <sup>2</sup>	ISO 37	
Afschuifsterkte	1,8 N/mm <sup>2</sup>	ISO 37	
Max. toelaatbare verplaatsing	4,3 mm		

Kleur	Verpakking	Artikelcode
lichtgrijs	patroon 290 ml	131670
lichtgrijs	worst 600 ml	133692

### Opslag en stabiliteit

Koel (tussen +5°C en +25°C) en droog bewaren. Meer dan 12 maanden houdbaar in ongeopende verpakking. Zie code op bovenrand van het patroon: B(est) B(efore) mm/jj.

### Informatie aanvraag

De volgende publicaties zijn op verzoek verkrijgbaar:

- Veiligheidsinformatieblad (VIB)

#### Bostik B.V.

Postbus 303  
5201 AH 's-Hertogenbosch  
Tel: +31 (0)73 6 244 244  
Fax: +31 (0)73 6 244 344  
E-mail: [infonl@bostik.com](mailto:infonl@bostik.com)  
Internet: [www.bostik.nl](http://www.bostik.nl)

#### Bostik Belux SA-NV

Meulestedekaai 86  
B-9000 Gent  
Tel: +32 (0)9 255 17 00  
Fax: +32 (0)9 255 17 01  
E-mail: [info@bostik.be](mailto:info@bostik.be)  
Internet: [www.bostik.be](http://www.bostik.be)