

ANKERWELD B100

Lijmspray Heavy Duty



Product omschrijving:

ANKERWELD B100 is een "heavy duty" contactlijm met een extreem snelle aanvangshechting. Voor het snel, schoon, gemakkelijk en economisch verlijmen en assembleren van materialen binnen de meubelstoffering of gerelateerde toepassingen tot een maximum van 50 °C. Ideaal voor het verlijmen van latex, polyether en pu-schuim, vilt, stoffen papier, karton, vezelplaten, isolatiemateriaal onderling of op hout, steen, staal, etc. Zeer geschikt voor reparatie doeleinden. Niet aanbevolen voor het verlijmen van weekmaker houdende oppervlakken. Instelbaar spuitbeeld. spuitpatroon webbing.

Niet aanbevolen voor het lijmen van polystyreenschuim

Productverwerking:

De te lijmen materialen moeten droog, stof- en vetvrij zijn. Bij meubileringsschuimen lijm tweezijdig aanbrengen. Bij 20°C en 65% luchtvochtigheid is een wachttijd van 30 sec. voldoende; de verbinding kan dus vrijwel direct tot stand worden gebracht. Niet poreuze materialen (zoals b.v. kunstleer) lijm tweezijdig aanbrengen. Ca. 2 minuten laten drogen alvorens samen te voegen en vervolgens stevig aandrukken.

Ankerweld®

Technische gegevens:

Basis	:SBR-rubber en harsen in oplossing
Soortelijk gewicht	:0.8 ± 0.02 Kg/L
Vaste stoffen gehalte	:15 ± 1 %
Hoedanigheid	:spuitbus
Viscositeit	:50 - 200 mPa.s
Kleur	:transparant geel
Droogtijd	:2 min. 20°; (2-zijdige belijming)
Open tijd	:max. 5 min.
Hittebestendigheid	:50°C
Houdbaarheid	:1 jaar bij 20°C in ongeopende verpakking
Verpakking	:400 ml spuitbus
Reinigingsmiddel	:Ankerweld 901 verdunner

Veiligheidsaanbevelingen :

Ankerweld B100 is licht ontvlambaar. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen – Niet roken. Spuitnevel niet inademen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Niet spuiten in de richting van een vlam of gloeiend voorwerp.

De bovenstaande verwerkingsaanwijzingen zijn gebaseerd op nauwkeurig onderzoek en uitgebreide praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en omstandigheden waaronder wordt gelijmd, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten.

ANKERWELD een merk van Bijlard International
P.O. Box 398 2700 AJ Zoetermeer The Netherlands
Tel: +31 (0) 79 3437538 Fax : +31(0) 079-3437539
www.ankerweld.org