

De nieuwe generatie verven heeft een dusdanig hoge oppervlaktespanning dat de verven op overschilderbare siliconenkitten over het algemeen een onrustig verfbeeld geven (schiften). Omdat dit een groot deel van de beglazingskitten op de Nederlandse markt betreft, raden wij u altijd aan om vooraf te testen hoe de door u gekozen verf zich gedraagt op de gebruikte kit. Op deze manier worden teleurstellingen en schadegevallen voorkomen.

Met hoogwaardige beglazingskitten op basis van MS-polymer zien we dat de nieuwe verven (stand maart 2010) goed vloeien en dat op het uiterlijk van het verfbeeld nagenoeg niets aan te merken is. Wij adviseren u daarom te kiezen voor zekerheid en over te schakelen op de KELFORT GLASKIT UOS.

Deze GLASKIT UOS laat zich het beste afwerken met een KELFORT FINISHER SPRAY of de met water te verdunnen KELFORT FINISHER.