



# Tecryl

PROFESSENELE SCHILDERSKIT

- ✓ Tec7-kwaliteit acrylaatkit.
- ✓ Bijna reukloos.
- ✓ Eenvoudig af te werken.
- ✓ Na 1 uur overschilderbaar.
- ✓ Compatibel met alle verven en lakken.
- ✓ Goed bestand tegen vocht en condensatie.
- ✓ Veilig op alle bouwmaterialen.



## Technische Eigenschappen

- Basis: acrylaat.
- Geur: geurarm.
- Relatieve dichtheid (DIN 53479): 1,56 g/ml
- Huidvorming (bij 23°C en 50% R.V.): 10 minuten
- Volumeverandering (ISO 10563): ≤ 24%.
- Toepassings temperatuur omgeving: van +5°C tot +40°C.
- Temperatuurbestendigheid na uitharding: van -20°C tot +70°C.
- Treksterkte (DIN 53504 S2): 0,68 N/mm<sup>2</sup>
- Rek bij breuk (DIN 53505): 200%.
- Bewegingscapaciteit: 7,5%
- Shore A hardheid: 38
- Modulus bij 100% rek (DIN 53504 S2): Ca 0,65 N/mm<sup>2</sup>
- Houdbaarheid: 18 maanden op een droge plaats (product mag tot -15°C bevroren tijdens transport zonder kwaliteitsverlies).
- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

## Verpakking

Tecryl - patroon 310ml

528100000

## Product

### Karakteristieken

Tecryl is een professionele acrylaatkit voor het afkitten en vullen van alle bouwmaterialen. De formulering staat garant voor een perfecte afwerking met alle types verf, beits of lak: met weinig tot geen risico op reacties zoals lakbarsting of -verkleuring. Tecryl hardt uit tot een plastische consistentie die perfect de uitzetting en beweging van de ondergrond volgt, maar niet lost of scheurt.

### Toepassingen

- Afdichten en afwerken van voegen, kieren en scheuren voor overschildering.
- Afkitten van aansluitvoegen tussen raamwerk, muren, vensterbanken, plinten,...
- Herstellen en afkitten van scheuren en voegen in gasbeton, steen, pleisterwerk en hout.
- Afkitten van hoek- en paneelverbindingen in interieurbouw.
- Vullen van boor- en schroefgaten in muren en plafonds.

## Gebruik

- Aanbrengen op zuivere en droge tot licht vochtige ondergrond.
- Droog of nat afstrijken met spatel.

Overschilderbaar na 1 uur, afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid. Eventueel aangebrachte beschermtape verwijderen vóór huidvorming om beschadiging daarvan te voorkomen. Gebruik XealPro PT voor expansievoegen. Verbeter de hechting en verstevig zwakke ondergronden zoals gasbeton of pleisterwerk door die in te strijken met verdunde Tecryl (2 delen water op 1 deel Tecryl). Test de hechting op kunststoffen, poederlakken, exotische houtsoorten, blauwe hardsteen en bitumineuze materialen. De perfecte voeg is zo diep als ze breed is (van 5 tot 10 mm).

De droogtijd is afhankelijk van:

- de temperatuur van het product.
- de temperatuur van de omgeving.
- de temperatuur van de ondergrond.
- de laagdikte.
- de luchtvochtigheid.
- de vochtigheid van de ondergrond.

Niet gebruiken als glaskit of als lijmkit. Niet geschikt voor voegen met staand water of met onderdamping. Gebruik Xealpro als afdichting voor natte voegen in douches, baden en sanitaire ruimten.