

ELBOCRETE PE - 80 CURING COMPOUND

Nabehandelmiddel voor cementgebonden oppervlakken op paraffine emulsie basis z.g. curing compound.

Toepassing: Ter nabehandeling van alle cementgebonden, vers gestorte of ontkiste betonoppervlakken, waardoor uitdroging aan de oppervlakte wordt voorkomen. Het aantal krimp scheuren aan de oppervlakte wordt zo aanmerkelijk gereduceerd.

Ondergrond: Ontkiste beton zo snel mogelijk behandelen. Gestort beton behandelen nadat dit iets is opgesteven.

Verwerking: Voor verwerking goed roeren en onverdund toepassen. Opbrengen met hogedrukspuit. Zorg dragen dat een aaneengesloten film ontstaat. Stortnaden afdekken; deze mogen niet bespoten worden. Niet verwerken beneden 5° C. Dit geldt ook voor de temperatuur van de ondergrond, welke behandeld wordt.

Nabehandeling: Voor naderhand aan te brengen verf- of coating systemen moet het residu d.m.v. de nat- of droogstraalmethode verwijderd worden.

Verbruik: Glad ontkist beton: 1 Liter voor ± 7 m²
Ruw beton : 1 Liter voor ± 5 m²

Reiniging: Gereedschap reinigen met warm water en zeep

Opslag: Verpakking na gebruik goed sluiten en vorstvrij opslaan. **Bevat: N-C16-22 trimethyleendiamine**

H315 Veroorzaakt huidirritatie
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen

CAS nr : 90640-45-2
EG nr : 292-564-1

Art nr : 07.02.202
Inhoud : 25 Ltr



Elders Bouwchemie bv

HOOGVEEN / HOLLAND
TEL. : +31(0)528 26 5894
FAX : +31(0)528 27 4143
E-MAIL : elders@elbochem.nl

ADRES : NL-7903 AM Dr.A. Philipsstraat 54
P.O.BOX : NL-7900 BC 2100

Company Site Internet : www.elbochem.nl

ELBOCRETE PE - 80 CURING COMPOUND

Nabehandelmiddel voor cementgebonden oppervlakken op paraffine emulsie basis z.g. curing compound.

Toepassing: Ter nabehandeling van alle cementgebonden, vers gestorte of ontkiste betonoppervlakken, waardoor uitdroging aan de oppervlakte wordt voorkomen. Het aantal krimp scheuren aan de oppervlakte wordt zo aanmerkelijk gereduceerd.

Ondergrond: Ontkiste beton zo snel mogelijk behandelen. Gestort beton behandelen nadat dit iets is opgesteven.

Verwerking: Voor verwerking goed roeren en onverdund toepassen. Opbrengen met hogedrukspuit. Zorg dragen dat een aaneengesloten film ontstaat. Stortnaden afdekken; deze mogen niet bespoten worden. Niet verwerken beneden 5° C. Dit geldt ook voor de temperatuur van de ondergrond, welke behandeld wordt.

Nabehandeling: Voor naderhand aan te brengen verf- of coating systemen moet het residu d.m.v. de nat- of droogstraalmethode verwijderd worden.

Verbruik: Glad ontkist beton: 1 Liter voor ± 7 m²
Ruw beton : 1 Liter voor ± 5 m²

Reiniging: Gereedschap reinigen met warm water en zeep

Opslag: Verpakking na gebruik goed sluiten en vorstvrij opslaan. **Bevat: N-C16-22 trimethyleendiamine**

H315 Veroorzaakt huidirritatie
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen

CAS nr : 90640-45-2
EG nr : 292-564-1

Art nr : 07.02.202
Inhoud : 25 Ltr



Elders Bouwchemie bv

HOOGVEEN / HOLLAND
TEL. : +31(0)528 26 5894
FAX : +31(0)528 27 4143
E-MAIL : elders@elbochem.nl

ADRES : NL-7903 AM Dr.A. Philipsstraat 54
P.O.BOX : NL-7900 BC 2100

Company Site Internet : www.elbochem.nl