



# SEALER VOOR HOUT KOPSE KANTEN

## SNELDROGEND AFDICHTINGSMIDDEL VOOR ALLE HOUTSOORTEN EN HOUTACHTIGE MATERIALEN



### PRODUCTOMSCHRIJVING

Sneldrogend afdichtingsmiddel voor alle houtsoorten en houtachtige materialen. Voldoet aan de beoordelingsgrondslag "Afdichtmiddelen voor de timmerindustrie": Conform de beoordelingsrichtlijn 08-01 "Houten kozijnen en gevelementen" volgens SKH, de KOMO-certificerende instantie.

### TOEPASSINGSGEBIED

Voor het afdichten en beschermen van kopse- en (zaag)kanten tegen vocht, zwellen, delamineren en houtrot zoals plaatmaterialen (garantieplaat, multiplex, triplex en betonplex), deuren, kozijnen, dorpels en overige betimmeringen. Ook te gebruiken voor (grote) houtoppervlakken. Voor grote oppervlakken gebruik de Bison Prof Sealer voor Grote Houtoppervlakken.

### EIGENSCHAPPEN

Transparant

- Voldoet aan de beoordelingsrichtlijn
- Hoog afdichtend vermogen
- Zeer snel drogend
- Goed vullend vermogen
- 1-component
- Goed doordringend vermogen en verlijming
- Verlengt de levensduur van hout
- Universeel overschilderbaar (na droging)
- Verspuitbaar
- Oplosmiddelvrij; oplosbaar in water
- UV-bestending
- Blijvend elastisch
- Reukloos

### KEUREN/NORMERINGEN

**Normeringen:** Beoordelingsgrondslag "Afdichtmiddelen voor de timmerindustrie": Conform beoordelingsrichtlijn 08-01 "Houten kozijnen en gevelementen" volgens SKH, de KOMO-certificerende instantie.

### VOORBEREIDING

**Verwerkingsomstandigheden:** De temperatuur van de werkruimte, de sealer en het materiaal mag niet lager zijn dan +15°C. Niet verwerken bij temperaturen beneden +15°C en boven +35°C. Relatieve vochtigheid min. 30% en max. 75%.

**Voorbehandeling oppervlakken:** Oppervlak moet droog, schoon, (schuur) stof- en vetvrij zijn. Gladde ondergronden goed opschuren. Rechte kanten afronden.

**Gereedschap:** Kwast, roller, perslucht pistool of airless spuitapparaat.

### VERWERKING

**Verbruik:** ong. 10 m<sup>2</sup>/l bij 40 micron droog (één laag).

#### Gebruiksaanwijzing:

Voor gebruik goed oproeren. Gelijmatig aanbrengen met een kwast, roller, airless spuitapparaat (spuitdruk 100 bar; nozzle 0,011-0,015 inch) of perslucht pistool (spuitdruk 2-3 bar; spuitopening 1,8-2,0 mm). Bij nabewerking met grondverf en/of afdek is één laag voldoende, anders na droging een tweede laag aanbrengen. Verpakking na gebruik goed sluiten, droog en vorstvrij bewaren.

**Vlekken/resten:** Natte vlekken direct met lauw water verwijderen.

**Aandachtspunten:** Bij toepassing op bepaalde houtsoorten (iroko, cedarhout) bestaat de kans dat inhoudsstoffen de droging vertragen, waardoor vooraf ontvetten noodzakelijk is.

### DROOGTIJDEN\*

**Droog-/Uithardingstijd:** ca. 30 minuten (stofdroog). Overschilderbaar na ca. 2 uur. Droogtijd minimaal 48 uur.

\* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**Waterbestendigheid:** Goed

**Temperatuurbestendigheid:** +40°C

**Overschilderbaarheid:** Zeer goed

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

**Basisgrondstof:** Acryldispersie

**Kleur:** Transparant

**Vastestofgehalte:** ca. 38 %

**Dichtheid:** ca. 1.04 g/cm<sup>3</sup>

**Bijzondere specificaties:** Overspuitbaarheid: zeer goed

### OPSLAGCONDITIES

Minimaal 12 maanden. Beste Before Date (MM/JJ): zie verpakking. Aangebroken verpakking beperkt houdbaar. Opslaan in goed gesloten verpakking op een droge plaats bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C.