

## EPOXY HOUTREPARATIE

### Technische informatiefiche W300

- Structurele herstellingen
- Grote duurzaamheid
- 2-in-1 koker



<b>Beschrijving</b>	Twee-componenten epoxy voor houtreparaties.
<b>Gebruik</b>	Voor buiten. Voor de herstelling van houtrot en beschadigd hout.
<b>Vorbereiding</b>	De ondergrond moet schoon en droog zijn en vrij van stof en loszittend materiaal. Verwijder rot hout volledig.
<b>Toepassing</b>	Meng beide componenten tot een homogeen gekleurde pasta. Voor moeilijke herstellingen, bv. hoeken, kan een bekisting worden gebruikt die bedekt is met polyethyleenfolie. Diepe herstellingen (meer dan 2 cm) moeten in lagen opgebouwd worden. Breng de tweede laag na 45 minuten aan.
<b>Droogtijd</b>	Schuurbaar na minimaal 4 uur. De droogtijd hangt af van de diepte van de te herstellen plaats, de temperatuur en de vochtigheid.
<b>Verpakking</b>	270 ml 2-in-1 koker
<b>Opslag</b>	Droog en vorstvrij.
<b>Opmerkingen</b>	Niet geschikt voor toepassing in dunne lagen. Vooraf primeren niet noodzakelijk.

### EPOXY HOUTREPARATIE

#### Technische informatiefiche W300



<b>Dichtheid</b>	1,30 kg/l (gemengd)
<b>Kleur</b>	Beige
<b>Verwerkingstijd</b>	20 minuten bij 20°C
<b>Droogtijd</b>	240 minuten bij 20°C en 60% relatieve vochtigheid
<b>Verwerkingstemperatuur</b>	Minimum 5°C maximum 30°C
<b>pH-waarde</b>	Niet van toepassing
<b>Korrelgrootte</b>	200 µm
<b>Min. diepte van herstelling</b>	5 mm
<b>Max. diepte van herstelling</b>	20 mm

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe nota bestaat van recentere datum.